

## PETROCORD



- PRIMJENA:** tlak nafte i naftnih derivata koji sadrže aromate do 40% (izuzev benzola)  
**UNUTARNJI SLOJ:** glatka NBR guma crne boje otporna na petrokemijske proizvode  
**OJAČANJE:** sintetska mreža i bakrena pletenica  
**VANJSKI SLOJ:** hrapava NBR/SBR guma crne boje otporna na petrokemijske proizvode, habanje, atmosferske utjecaje i starenje  
**TEMPERATURA:** -40 +100 °C

Promjer (mm)	Radni tlak (bar)	Rasprs. tlak (bar)	Težina (kg/m)	Pol. sav. (mm)	Kolut (m)	Montaža	
						Stezaljke	Čahure
13 x 20	10	30	0.240	130	40 - 60	20 - 29 Fe/Zn	R6/1TE NP 13
15 x 23	10	30	0.310	150	40 - 60	20 - 29 Fe/Zn	R6/1TE NP 16
19 x 27	10	30	0.380	190	40 - 60	20 - 29 Fe/Zn	R6/1TE NP 19
25 x 35	10	30	0.610	250	40 - 60	32 - 40 Fe/Zn	1SN/2SN NP 19
30 x 40	10	30	0.750	320	40 - 60	39 - 49 Fe/Zn	
32 x 43	10	30	0.840	320	40 - 60	39 - 49 Fe/Zn	1SN/2SN NP 25
35 x 45	10	30	0.820	350	40 - 60	39 - 49 Fe/Zn	1SN/2SN NP 32
38 x 52	10	30	1.290	380	40 - 60	48 - 60 Fe/Zn	1SN/2SN NP 38
50 x 60	10	30	1.120	500	40 - 60	48 - 60 Fe/Zn	
60 x 72	10	30	1.620	600	40 - 60	60 - 76 Fe/Zn	
63 x 79	10	30	2.260	630	40 - 60	77 - 94 Fe/Zn	
76 x 93	10	30	2.930	750	40	77 - 94 Fe/Zn	
90 x 106	10	30	3.200	900	40	94 - 115 Fe/Zn	
100 x 116	5	15	3.850	1000	40	115 - 145 Fe/Zn	

**Napomena:** Cijevi PETROCORD 10 A1 ovih i drugih unutarnjih promjera imaju DNV certifikat.